



CANADIA



Canadia Elegante Ultraceramic to ceramiczna farba do wnętrz wyprodukowana przy wykorzystaniu najwyższej jakości żywic i pigmentów. Zalecana jest do stosowania na gładkich i płaskich powierzchniach ścian. Pozostawia powłoki ultra odporne na mycie i szorowanie, z których łatwo można usunąć plamy i zabrudzenia, paroprzepuszczalna, doskonale kryjąca pozwalająca uzyskać perfekcyjny efekt końcowy o głęboko matowym wykończeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- ✓farba do ścian i sufitów klasy premium
- ✓silnie kryjąca
- ✓mocna powłoka
- ✓ultra odporna na szorowanie
- ✓matowa
- ✓paroprzepuszczalna
- ✓super wytrzymała powierzchnia

Limit zawartości LZO: max. 30 g/l
Produkt zgodny z normą: PN-C 81914 i PN-EN 13300

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



Dane techniczne

Kolor: biały oraz kolory wg wzornika Canadia lub dostarczonego wzoru

Stopień połysku: mat

Opakowania: jednorazowe opakowanie plastikowe 1L, 2,5L, 5L, 10L, 15L, 20L

Okres przydatności do stosowania: 18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Odporność na szorowanie: według PN-C 81914 – rodzaj 1, PN-EN 13300

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia organicznego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. Stare podłoża należy zmyć wodą. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych takich, jak np: beton, lekki beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe, tynk wiórowy, cementowe panele wiórowe, panele cementowo-paździerzowe, tynk cementowy i cementowo-wapienny należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE

Przed nanoszeniem farby podłoże należy zagruntować gruntem Canadia UltraGrunt. Okres sezonowania odpowiedniego preparatu przed nałożeniem farby wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i rodzaj aplikacji maks. 3-6%.

NANOSZENIE

Farbę dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Drugą warstwę nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po upływie ok. 3-4 godz. Pełne utwardzenie powłoki po 21 dniach. Nie zaleca się stosowania farby przy temperaturze powietrza wyższej niż +25°C.

WYSYCHANIE

Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp. +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godz. **UWAGA:** Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie malowania w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura pomiędzy +5°C, a 25°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy niezwłocznie umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE

Nie mieszać z innymi farbami i lakierami. Przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temp. powyżej +5°C. Nie dopuścić do przemrożenia.

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.

WYDAJNOŚĆ

Do 14m² z 1 litra – (jednokrotne malowanie) w zależności od rodzaju podłoża.