



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

TERMISOL
GRUNT

GRUNT POD TYNK ZEWNĘTRZNY



CANADIA®

MANUFAKTURA FARB I TYNKÓW

Canada Termisol Grunt to preparat gruntujący na bazie piasku kwarcowego, w kolorze tynku do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych. Poprawia przyczepność tynku do podłoża oraz ułatwia jego nakładanie. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, redukcję pylenia, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie zawiera specjalne składniki poprawiające paroprzepuszczalność. Tworzy na gruntowanym podłożu barwną powłokę (zblizoną kolorem do koloru tynku), która ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę tynku.

WŁAŚCIWOŚCI

✓zawiera piasek kwarcowy ✓ułatwia nakładanie tynków ✓poprawia przyczepność tynku do podłoża ✓wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci ✓zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża ✓podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ogranicza możliwość przebijania podłoża ✓dodatkowo zabezpiecza przed porostem grzybów i glonów



Grunt Canada produkowane są na bazie szlachetnych kanadyjskich receptur.

Dane techniczne

Zastosowanie: Stosowany jest jako barwny podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej opartej na spoiwie silikonowym. Przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków

Podłoże: tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe

Kolorystyka: Występuje w kolorze białym jak również barwionym wg. zamówienia (karta kolorów producenta)

Wydajność: 0,3kg/ m² i 1kg w zależności od rodzaj umalowanej powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE PREPARATU

Preparat gruntujący należy rozcieńczyć wodą wodociągową w proporcjach 10-12% następnie dokładnie wymieszać i aplikować na powierzchnie ścian budynku, za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby, porostów typu: mchy, grzyby, algi, glony, pleśnie itp. Prace elewacyjne należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Należy unikać nakładania gruntu, przy mocnym, bezpośrednim nasłonecznieniu. Ubytki i nierówności podłoża, należy uzupełnić.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia gruntu zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Im temperatura jest niższa, tym wolniejsze wysychanie preparatu. Zalecany czas schnięcia minimum 3 godziny. Całkowite wyschnięcie, po 24 godzinach.

NAKLADANIE GRUNTU

Grunt dokładnie wymieszać, nanosić na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Natrysk mechaniczny stosować tylko przy bezwietrznej pogodzie.

ZALECENIA

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

ILOŚĆ WARSTW

Jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno chłonne podłoża).

Grunt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub odzież.

	
CANADIA s.c. ul. Mazowiecka 49 05-120 Legionowo	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Canada Termisol Grunt Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: CAN/3/2020	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień,	E
Przepuszczalność pary wodnej	V1
Absorpcja wody	W3
Przyczepność	≥ 0,3 MPa